



## NÁVOD PRO PŘÍPRAVU SÁDROVÉ SMĚSI MALTA

Nikdy si nepřipravujte směs z celého sáčku, vždy si promyslete, kolik toho chcete postavit. A podle toho si připravte potřebné množství směsi.

**Samotná směs** smíchaná s vodou vydrží cca 1 hod než zatvrdne. Pokud uznáte za vhodné, že směs už začíná tuhnout, lze ji znovu zředit s vodou a tak prodloužit dobu zaschnutí.

**Aplikovaná směs** zaschne cca do 2min, ale k vytvrzení dojde až po úplném zaschnutí. Do té doby lze cihličky stále odloupnout.

### Příprava směsi pro spojování sádrových cihliček **BEZ SPÁRY** (cca pro 30min stavění)

Tato směs je určena pro spojení cihliček s minimální spárou.

- 1) Nachystejte si mělkou nádobku a něco na míchání (ideálně seříznutou špejli).
- 2) Do nádobky nasypete přibližně půlku čajové lžičky sádrové směsi.
- 3) Za pomoci injekční stříkačky pomalu přidávejte vodu a celou směs řádně promíchejte.  
-Ideální konzistence připomíná kaši.

### Příprava směsi pro spojování sádrových cihliček **SE SPÁROU** (cca pro 30min stavění)

Tato směs je určena pro spojení cihliček s větší spárou.

- 1) Nachystejte si mělkou nádobku a něco na míchání (ideálně seříznutou špejli).
- 2) Do nádobky nasypete přibližně půlku čajové lžičky sádrové směsi.
- 3) Za pomoci injekční stříkačky pomalu přidávejte vodu a celou směs řádně promíchejte.  
- Ideální konzistence připomíná řídkou kaši.
- 4) Přisypte jemný písek v poměru cca 1:5 (1 díl písku / 5 dílů sádrové směsi).  
- Větší poměr písku snižuje výslednou pevnost.
- 5) Pokud směs zhoustne, tak přidejte ještě trochu vody.

### **UPOZORNĚNÍ**

- VHODNÉ PRO OSOBY STARŠÍ 16LET.
- SMĚS CIHLIČKY UDRŽOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S POTRAVINAMI.
- PŘI PRÁCI NEJÍST, NEPÍT, NEKOUŘIT.
- VZNIKLÝ PRACH Z BROUŠENÍ CIHLIČEK A ZBYTKY SMĚSI ODSTRAŇOVAT JEMNÝM ŠTĚTEČKEM. NIKDY NESFOUKÁVAT, MOHLO BY DOJÍT K ZANESENÍ DO OČÍ.
- ZABRAŇTE VDECHOVÁNÍ PRACHU ZE SÁDROVÝCH CIHLIČEK A MALTY.
- NEPOUŽITOU SMĚS A ZBYTKY ZE STAVBY NIKDY NESPLACHUJTE DO KANALIZACE – MOHLO BY DOJÍT ZATVRDNUTÍ A NÁSLEDNÉ UCPÁNÍ POTRUBÍ. BĚŽNÉ PROSTŘEDY PRO ČIŠTĚNÍ ODPADU JSOU V TOMTO PŘÍPADĚ NEÚČINNÉ.
- CIHLIČKY, SMĚS A VÝROBKY Z NICH UCHOVÁVAT V SUCHU.
- PO UKONČENÍ PRÁCE POKOŽKU DŮKLADNĚ UMÝT VODOU A MÝDLEM.
- NEPOUŽITELNÉ ZBYTKY VÝROBKU LZE PO VYSCHNUTÍ VODY UKLÁDAT NA SKLÁDKÁCH KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
- OCHRANA RUKOU: OCHRANNÉ RUKAVICE.
- OCHRANA OČÍ: OCHRANNÉ BRÝLE

### **PRVNÍ POMOC**

PŘI VÝSKYTU SYMPTOMŮ ZASAŽENÍ LÁTKOU NEBO V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ ZAJISTIT LÉKAŘSKOU POMOC.

PŘI POŽITÍ: VYPÍT ASI PŮL LITRU VODY. DRÁŽDĚNÍM HRDLA VYVOLAT DÁVENÍ.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: ODLOŽIT KONTAMINOVANÝ ODĚV A KŮŽI OMÝT VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY OŠETŘIT REPARAČNÍM KRÉMEM

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: OKAMŽITĚ VYPLACHOVAT ČISTOU VODOU.

TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ NAJDETE KE STAŽENÍ NA WEBU [www.reálnestavby.cz](http://www.reálnestavby.cz) V KARTĚ PRODUKTU.



## NÁVOD PRO STAVBU ZE SÁDROVÝCH CIHLIČEK

Cihličky se dají lámat, brousit smirkovým papírem a jsou probarvené. A proto i po zbrúšení či přepůlení budou barevné i uprostřed.

### Přepůlení cihličky

- cihličku si naříznete ostrým nožikem po celém obvodu a následně ji v místě řezu zlomte.

### Broušení cihličky

- cihličku lze zbrúsit za pomoci smirkového papíru, nebo seškrábnutím za pomoci ostrého nožíku.

### Stavba cihlové zdi

- 1) Připravte si podložku, na které budete stavět (např. z polystyrenu, dřeva...).
- 2) Tužkou si můžete na podložce načrtnout pomocnou linku pro budoucí hranu zdi.
- 3) Připravte si sádrovou směs dle návodu.
  - Na první řadu cihliček použijte směs bez písku.
  - Na následující řady můžete použít i směs s pískem.
- 4) Směs naneste na sádrovou cihličku v přiměřeném množství a za pomoci pinzety ji usadte na připravené místo. Směs nanášejte na strany, kde budou spojené s další cihličkou.
- 5) U každé cihličky si po usazení zkontrolujete, jestli je rovně usazená a zda-li někde nevyčuhuje.
- 6) Pokud budete stavět klenby nebo jiné složitější konstrukce, je dobré si připravit pomocnou konstrukci, která bude čerstvě usazené cihličky podepírat např. z tvrdého papíru nebo z balzového dřeva.

### UPOZORNĚNÍ

- VHODNÉ PRO OSOBY STARŠÍ 16LET.
- CIHLIČKY A SMĚS UDRŽOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S POTRAVINAMI.
- PŘI PRÁCI NEJÍST, NEPÍT, NEKOUŘIT.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
- PŘI POŽITÍ VYPÍT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ VODY MALÝMI DOUŠKY A PORADIT SE S LÉKAŘEM.
- VZNIKLÝ PRACH Z BROUŠENÍ CIHLIČEK A ZBYTKY SMĚSI ODSTRAŇOVAT JEMNÝM ŠTĚTEČKEM. NIKDY NESFOUKÁVAT, MOHLO BY DOJÍT K ZANESENÍ DO OČÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ZANESENÍ SMĚSI, ZBYTKŮ Z CIHEL DO OČÍ, TAK OKAMŽITĚ VYPLÁCHĚTE OČI POD TEKOUcí VODOU A NAVŠTIVTE LÉKAŘE.
- ZABRAŇTE VDECHOVÁNÍ PRACHU ZE SÁDROVÝCH CIHLIČEK.
- NEPOUŽITOU SMĚS A ZBYTKY ZE STAVBY NIKDY NESPLACHUJTE DO KANALIZACE – MOHLO BY DOJÍT ZATVRDNUTÍ A NÁSLEDNÉ UCPÁNÍ POTRUBÍ. BĚŽNÉ PROSTŘEDY PRO ČIŠTĚNÍ ODPADU JSOU V TOMTO PŘÍPADĚ NEÚČINNÉ.
- CIHLIČKY, SMĚS A VÝROBKY Z NICH UCHOVÁVAT V SUCHU.
- PO UKONČENÍ PRÁCE POKOŽKU DŮKLADNĚ UMÝT VODOU A MÝDLEM.
- METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KAT. Č. ODPADU SMĚSI: 06 03 16,15 01 01
- OCHRANA RUKOU: OCHRANNÉ RUKAVICE.
- OCHRANA OČÍ: OCHRANNÉ BRÝLE
- TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ NAJDETE KE STAŽENÍ NA WEBU [www.realnestavby.cz](http://www.realnestavby.cz) V KARTĚ PRODUKTU.